STAIN WASH

TAHRANESTOAINE BETONILATTIOILLE

Tahranestoaine betonilattioille

Kaikki betonipinnat tarvitsee kyllästää, jotta niihin saadaan kestävä ja helposti puhdistettava pinta.

Betonipintojen kyllästämiseen ja tiivistämiseen meillä on Lithurin-tuotteet HARD, DENS ja SEAL.
Lisätietoja on osoitteessa: www.lindec.com

Paranna käsiteltyjen betonipintojen tahranestosuojaa STAIN WASH kyllästysaineella.
Betoni on imevä materiaali, kyllästämisen jälkeen pinnan imukyky pienenee.
Suoja vaihtelee kyllästystyypistä ja betonilaadusta riippuen.
STAIN WASH hylkii nestettä, joka helmeilee sen pinnalla ja parantaa suojaa pinnalle roiskuneiden nesteiden aiheuttamaa värin muuttumista vastaan.
Lattian käytöstä riippuen suoja heikkenee ajan mittaan ja eniten käytetyt alueet voidaan helposti käsitellä uudelleen.

Käytä päivittäiseen puhdistukseen betonisaippuaa, joka ylläpitää betonipinnan tahranestosuojaa. On tärkeää välttää betonipintaa vaurioittavien happamien tai emäksisten puhdistusaineiden käyttöä.

Levitysohjeet

Betonipinnan tulee olla puhdas ja vapaa vieraista aineista. Alin sallittu lämpötila STAIN WASHia levitettäessä on +5 °C

STAIN WASH, käyttöohje

1. Levitetään paineruiskulla tai suihkukannulla.
2. Työstä aine pintaan siivouskoneella ja LC Rider Pad 1000:lla kunnes pinta on kyllästetty.
3. Poista ylimääräinen materiaali Lindec siivousmopilla.
4. Poista huolellisesti kaikki ylimääräinen materiaali, joka ei imeydy lattiaan.
5. Anna materiaalin kuivua.
6. Työstetään yksinkertaisimmin vaiheet 1–5 100 m^2 etappeina kerralla per henkilö (2 henkilöä = 200 m^2).
7. Jotta betonipinta saa oikean määrän materiaalia, yllä olevia ohjeita tulee noudattaa.
8. Tietyissä olosuhteissa, esim. matalassa lämpötilassa, voimakkaassa tuulessa jne. imeytymisaika pitenee ja korkeammissa lämpötiloissa se taas lyhenee.

Jälkikiillotus

Kun materiaali on kuivunut:
– Kiillota kuivana hienolla puhdistusnylonilla tyyppiä LC Rider Pad 1500/3000.
Vaihtoehtoisesti
– Puhdista pinta yhdistelmähankauskoneella käyttäen hienoa puhdistusnylonia LC Rider Pad 1500/3000.

Menekki

STAIN WASH: Konekiillotettu pinta: n. 0,10–0,15 litraa/m^2.
Tietyissä olosuhteissa, esim. alhaisessa lämpötilassa, voimakkaassa tuulessa jne. imeytymisaika pitenee ja korkeammissa lämpötiloissa se taas lyhenee.

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

lindec® Suomi oy
Pohjoinen Boxintie 180, 01190 Box, Y-tunnus 2308033-0, Kotipaikka Sipoo
p.040-746-7931, suomi@lindec.com, www.lindec.fi